



BETON BITUMINEUX A DURCISSEMENT RAPIDE POUR UNE REPARATION DURABLE - REACTIF A L'EAU



- Réparation immédiate et durable des nids de poule sur les routes, les parkings, les trottoirs, les préaux, les cours d'école, les terrains de jeux, les allées de jardin.
- Remplissage après le passage des servitudes (eaux, gaz, électricité).
- Reprise de tampon de voirie, finition après pose des panneaux de signalisation, mobilier urbain.
- Durcissement très rapide par réaction avec l'eau.
- Adhérence exceptionnelle sur l'asphalte et le béton.
- Sans solvant et riche en liant. Faible quantité de vide.
- Fabriqué à partir de matières premières renouvelables.
- Prêt à l'emploi, applicable à froid (même à des températures inférieures à 0 °C) et sur support humide.
- Circulable immédiatement après application.
- Point de ramollissement élevé : 75 °C.

APPLICATION

1. Préparation du support : Le support doit être propre et sec ou légèrement humide. Balayer les débris, poussières et l'eau. Il peut être appliqué sur un support très chaud en plein été ou froid à la fin de l'automne et même par des températures négatives (dans ce cas, enlever la glace du support à traiter), entreposer le produit dans une pièce chauffée pour faciliter l'emploi et ne pas ajouter d'eau lors des travaux. Le produit durcira moins vite.

2. Application : Verser dans la cavité une quantité suffisante puis répartir les excédents de façon homogène avec une truelle ou un râteau. Arroser uniformément la couche d'EMULROUT AQUA avec de l'eau, jusqu'à saturation, de sorte que l'eau puisse pénétrer en profondeur et de façon uniforme dans le matériau poreux. (Il faut compter environ 1 L d'eau pour 25 kg).

Compacter immédiatement à l'aide d'une dame ou d'une plaque vibrante ou d'un rouleau compacteur pour les grandes surfaces. On peut alors rouler doucement sur la couche de produit encore fraîche sans risque de l'abimer. En quelques heures, on atteindra un degré de fermeté et de solidité définitif. Pour des épaisseurs supérieures à 50 mm, il est conseillé d'appliquer le produit par couches successives.

CONDITIONS D'EMPLOI

Conserver dans un local frais et sec. Refermer soigneusement l'emballage après utilisation : durcit avec l'humidité de l'air. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : solide de couleur noir.

Granulométrie : de 0 à 4 mm.

Consommation moyenne : 25 kg par m² par cm d'épaisseur ou 2 à 2,5 kg par litre.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

Pro5 www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1718-1210-1387



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

