



BIPOX^{NEW}



MASTIC EPOXY UNIVERSEL

- Pâte pétrissable pour la réparation de toutes surfaces.
- Répare, rebouche, assemble, soude à froid.
- Mastic très souple et facilement malléable.
- Après malaxage, le mastic reste homogène.
- Intérieur – Extérieur.
- Prise rapide, inaltérable, résiste dans le temps.
- Pas de fissure de retrait après séchage.
- Résiste à l'eau et aux températures de – 40 °C à plus de 130 °C.
- Après 24 h, peut être poncé, percé ou peint.
- Après séchage : aspect gris foncé.



S'utilise sur les métaux ferreux, non ferreux, le ciment, le grès pour :

Le colmatage des fuites de canalisations, de lavabos, de réservoirs d'eau non potable, de W.C.,

La réparation des carrosseries de voitures, poids lourds, pots d'échappement, des radiateurs et des réservoirs,

La fixation des crochets dans le béton.

APPLICATION

La surface à réparer doit être propre, exempte de graisses, poncée et nettoyée. Couper la quantité nécessaire, malaxer la pâte avec les doigts (en portant des gants) jusqu'à obtention d'une couleur homogène. Façonner rapidement le mastic à la forme souhaitée. Appliquer sur la surface à réparer. Bien remettre la pâte dans le tube après utilisation et bien le refermer. Stocker dans un endroit frais et sec.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

E.P.I. : utiliser des gants latex, nitrile ou néoprène.

CARACTERISTIQUES

Aspect : mastic en baton bicomposant, extérieur couleur gris / intérieur couleur beige.

Résistance thermique : 120 °C en continu, 150 °C par intermittence.

Durée de conservation : 24 mois.

Dureté shore D : 75-85.

Pot life : 5-7 minutes.

Temps de durcissement à 20 °C : environ 2 heures, dur à cœur en 24 heures.

Résistance chimique : résiste aux hydrocarbures, acétones, alcools, éthers, acides et bases diluées.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

Pro5 www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2251-0412-1389



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

