



FONBLACK PULVE

NOIR DE SOUBASSEMENT PULVÉRISABLE

- **Simplicité et rapidité d'application : émulsion pulvérisable.**
- **Formulation concentrée.**
- **Forme un film souple et élastique.**
- **Applicable sur support légèrement humide.**
- **Très bonne imperméabilisation des supports traités.**

S'utilise pour l'imperméabilisation des ouvrages enterrés selon le DTU 20.1 : travaux de soubassement, des vides sanitaires, la protection des ouvrages enterrés, etc.

APPLICATION

1 - Préparation des supports :

Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes. Les supports bétons auront au minimum 10 jours de séchage. Les maçonneries seront convenablement rejointées.

2 - Mise en œuvre :

Dilution : 1 kg pour 1 litre d'eau. Bien mélanger avant application.

Humidifier légèrement le support et pulvériser le FONBLACK PULVE en une couche. Suivant le pouvoir absorbant et l'aspect du support, une 2^{ème} couche à 4 heures d'intervalle minimum peut être nécessaire pour une imperméabilisation optimale.

3 – Matériel d'application :

Pulvérisateur, brosse ou rouleau.

CONDITIONS D'EMPLOI

Agiter avant emploi. L'application du FONBLACK PULVE n'exclut pas en soubassement un drainage des fondations dans le cas d'arrivée d'eau courante et un cuvelage dans le cas où la fondation est en permanence dans la nappe phréatique. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Résine concentrée.

Aspect : Liquide noir.

Densité : 1,01 ± 0,05.

pH : 7,5 ± 0,5.

Point éclair : Non concerné (produit en phase aqueuse).

Temps de séchage : 2 h hors poussière, sec en 24 à 48 h suivant les conditions climatiques.

Pouvoir couvrant : 4 à 5 m²/kg suivant le type de support soit 0,20 kg à 0,25 kg au m².

Températures limites d'application : + 5 °C à + 35 °C.

Limite de température de service : - 25 °C à + 80 °C.

Solubilité et nettoyage des outils : Frais : eau ; sec : DILU 461, TARKLEAN.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2260-0612-1445



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

