



CIRE DE SOLS DE RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE

- Cire, à base de copolymères acryliques métalliques, conçue pour obtenir un fini brillant “aspect mouillé” sur la plupart des sols en carrelage, linoléum, Gerflex, dalamis, etc.
- Très haute brillance : donne aux sols l’aspect d’un miroir.
- Polissable : Réagit très bien au polissage à très haute vitesse (> 1000 tours/min), même 2 à 3 fois par semaine.
- Durable : le film obtenu après séchage offre une résistance hors pair aux éraflures et marques de chaussures.
- Facile à appliquer : ne laisse pas de traces. Fusionne bien avec les cires existantes.
- Séchage rapide : sèche en 15-20 min, selon l’humidité ambiante.
- Facile à entretenir : S’entretient quotidiennement au balai plat à l’aide d’un détergent neutre comme VITAFRAISE ou HYPERSOL, sans en altérer l’éclat.
- Se polit hebdomadairement à très haute vitesse (> 1000 tours/min).
- Facile à enlever : S’enlève facilement avec le TIME SAVER ou DECAP CIRE.
- Economique : 1 litre permet de traiter de 50 à 60 m² par couche.
- Antidérapant : conforme aux tests de dérapage (ASTM D-2047), si entretenu correctement.

UTILISATEURS

Hôpitaux, maisons de retraite, syndicats d’HLM, grandes surfaces, concessionnaires automobiles, écoles, magasins, hôtels, bars, restaurants, club de sport, gymnases, industries et collectivités, etc.

S’UTILISE AVEC

Nos monobrosses et notre balai faubert rayonne.

APPLICATION

1. Si nécessaire, décaper les anciennes cires avec TIME SAVER ou DECAP CIRE. Bien rincer. Laisser sécher.
2. IMAGE s’utilise pur, appliquer avec un balai faubert en rayonne. 4 fines couches sont recommandées. Laisser sécher 15-20 min entre chaque couche. Sur des sols poreux, appliquer 3 ou 4 couches de IMAGE. Attendre 24 heures avant de polir. Polir une fois par semaine avec une monobrosse à très haute vitesse (> 1000 tours/min).
3. Maintenance : Balayer pour éviter la poussière et laver le sol aussi souvent que nécessaire avec un détergent neutre comme VITAFRAISE ou HYPERSOL.

CONDITIONS D’EMPLOI

Craint le gel. Stocker dans des locaux tempérés à une température comprise entre 4 °C et 50 °C. Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide blanc laiteux.

pH : entre 7,5 et 8,5.

Densité à 20 °C : 1,02 environ.

Pouvoir couvrant : 50 à 60 m²/l par couche.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D23-0611-1520



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

