



CHARGE ANTIDÉRAPANTE

- Permet la réalisation de sols antidérapants.
- Diminution des risques d'accidents.
- Application aisée.
- Granulométrie : grains moyens.

Additif permettant à nos peintures sols PENTSOL, ZEPOXYSOL O, ZEPOXYSOL S, d'être antidérapantes.

APPLICATION

Saupoudrer la charge antidérapante au fur et à mesure de l'application de la 1ère couche ou 2ème couche suivant le type de peinture utilisée et la porosité du support (voir tableau I). Recouvrir par une 2ème ou 3ème couche afin de fixer parfaitement la charge.

Nota : Respecter les délais de recouvrement entre couches définis dans la documentation technique de la peinture utilisée.

CARACTERISTIQUES

Pouvoir couvrant : de 400 g à 600 g au m².

Granulométrie :

- grains moyens : 350 à 700 microns (M).

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tableau 1- Nombre de couches nécessaires avant l'application de QUARTZ.

PEINTURE	Support poreux	Support moyennement poreux
PENTSOL	Application sur 2ème couche	Application sur 2ème couche
ZEPOXYSOL O	Application sur 2ème couche	Application sur 1ère couche
ZEPOXYSOL S	Application sur 2ème couche	Application sur 1ère couche

D248-1004-474-

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

