



# BETO ACCROCH

## RESINE D'ADHERENCE ET D'ETANCHEITE GRANULEUSE POUR BETONS ET MORTIERS



- © **BETO ACCROCH est une résine d'adhérence et d'étanchéité polyvalente diluable à l'eau, qui renforce l'accrochage des bétons et mortiers sur tous les supports, même les plus lisses.**
- © **Incorporé à l'eau de gâchage, BETO ACCROCH augmente l'adhérence et la résistance à l'eau, limite la fissuration et facilite la mise en oeuvre.**
- © **Appliqué en surface, il présente une rugosité élevée qui renforce l'accrochage au support et assure la durabilité des réparations.**

### UTILISATION

BETO ACCROCH adhère sur tous types de supports tels que les parpaings, la brique, les enduits, le plâtre, le bois ou le métal... BETO ACCROCH est compatible avec tous les liants hydrauliques. Il se mélange à l'eau de gâchage pour la fabrication de mortier colle, barbotine, ragréage, enduit et mortier de réparation, joints de maçonnerie étanches...

### MODE D'EMPLOI

#### MELANGER AVANT EMPLOI.

#### • En couche d'accrochage :

Le support doit être propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes.

Suivant la porosité du support, diluer BETO ACCROCH jusqu'à 1 volume pour 3 volumes d'eau.

Appliquer en une couche à la brosse ou au rouleau.

Mettre en oeuvre les enduits, mortiers, chapes ou dalles.

CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 6 m<sup>2</sup> au kg.

#### • En incorporation dans les liants :

Incorporer BETO ACCROCH pur dans l'eau de gâchage. Augmenter la durée du malaxage de 3 minutes.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Pâteux.

Couleur : Jaune.

Odeur : Caractéristique.

pH : 7 – 8.5.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5 et +35 °C.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2585-0815

**EPI** : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

**PROTECTION PRÉCONISÉE** : gants Workeasy, casque de chantier, bottes, lunettes, vêtements de protection.

### DOSAGES

QUANTITE BETO ACCROCH PAR SAC DE CIMENT 35 KG

ENDUITS 1.5 KG

MORTIERS 1.5 KG

CHAPES 1.5 KG

RAGREAGE 3 KG


CUVELAGES 4.5 KG

Agiter avant emploi.

PAR SAC DE PLATRE de 25 KG

1.25 KG

2 KG

 **POUR UNE DÉMONSTRATION :**  
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP  
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

