




BRILARUST HYDRO



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PEINTURE ANTIROUILLE EN PHASE AQUEUSE POUR BARDAGE ET SURFACES EN MÉTAL



- ▶ Assure la protection des métaux et alliages métalliques ferreux et non ferreux.
- ▶ Excellent pouvoir antirouille et bonne résistance à la corrosion.
- ▶ Forme un film dur et adhérent, d'aspect satiné à demi-brillant.
- ▶ Applicable à l'intérieur et à l'extérieur, sur surfaces verticales pour tous les supports métalliques tels que fer, acier, acier galvanisé, aluminium ou sur bardages extérieurs peints.

APPLICATION

La mise en oeuvre devra se faire conformément au DTU 59.1. La calamine et la rouille seront éliminées avec un décapage par projection d'abrasif au degré DS 2,5. Pour les petites surfaces, la rouille et la calamine pourront être éliminées par martelage, piquage, brossage à la brosse métallique. En entretien, laver l'ancien revêtement et éliminer les parties non adhérentes.

Bien mélanger avant application. Appliquer, en général 2 couches de 40 microns secs chacune. Sur métal brut ou bardage thermo-laqué, appliquer 2 couches. En extérieur pour prolonger la durée de vie de l'ouvrage, il est possible d'appliquer un primaire d'impression avant les 2 couches de peintures. Sur support rouillé, appliquer au préalable du PAROXIDE ou du STOPRUST afin de convertir la rouille. Brosse, rouleau et pistolet : Ne pas diluer. Airless : Diluer avec 4 à 6% d'eau.

Séchage (à 23°C, H.R. : 50 %) :

Hors poussières : 20 minutes.

Sec : 2 heures.

Recouvrable : 8 heures.

Rendement : 7 à 9 m²/kg pour une épaisseur sèche de 40 microns secs.

CARACTERISTIQUES

Liant : résine acrylique en phase aqueuse

Classification AFNOR : NFT 36-005 – Famille I classe 7b2

Densité : 1.21

Extrait sec en poids : 47%.

CONDITIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

DE3040-0220



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

