



PEINTURE DE MARQUAGE DE LIGNES



- ▶ Permet le traçage visible et durable des bandes axiales, des fléchages, des délimitations, des bordures de trottoirs, des pistes cyclables, etc.
- ▶ Tenue du marquage dans le temps (environ 12 mois)
- ▶ Peinture à forte pigmentation.
- ▶ Bonne résistance aux intempéries.
- ▶ Adhérence sur le béton et l'asphalte, sur les sols peints et les sols plastiques.
- ▶ S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.
- ▶ Rapidité de mise en œuvre.
- ▶ Séchage rapide.
- ▶ S'utilise tête en bas.
- ▶ Sans solvants chlorés, sans pigments contenant des métaux lourds.
- ▶ Disponible en jaune.
- ▶ S'utilise avec nos matériels de traçage : Canne 1 Roue / Pistolet de traçage / Chariot MARKOTRACE NM ce qui permet de changer de teinte en cours d'opération.

Usines, complexes sportifs, pistes cyclables, parkings...

APPLICATION

S'applique sur support propre et sec. Dépoussiérer, dégraisser et rincer minutieusement la surface si besoin. Éviter l'humidité et la condensation sur le support à peindre. Avant chaque utilisation, agiter énergiquement l'aérosol.

Application en 2 étapes : un premier passage rapide, puis un 2ème passage plus lent pour obtenir le couvrant désiré.

- **Utilisation avec MARKOTRACE NM** : Placer l'aérosol dans le logement du MARKOTRACE NM tout en vérifiant que la tête de celui-ci soit bien positionnée. Vérifier que la hauteur de l'aérosol corresponde à la largeur de bande désirée. A l'aide de la poignée, procéder à la pulvérisation en avançant doucement afin d'effectuer le tracé. Sur une surface poreuse, effectuer deux passages.
- **Utilisation manuelle avec la Canne de traçage ou le Pistolet de traçage** : Tenir l'aérosol tête en bas. Utiliser à 10-15 cm du support. Appuyer sur le diffuseur. Après usage, purger l'aérosol tête en haut pour éviter son obturation.

CARACTÉRISTIQUES :

Volume net : 500 ml.

Liant : Acrylique thermoplastique.

Rendement :

1 aérosol de 500 ml = 25 à 50 mètres linéaire pour une largeur de bande entre 4 et 10 cm suivant le nombre de couches (1 à 2 couches).

Temps de séchage : 15 à 20 minutes à 20°C et 24h avant circulation.

Application variable selon la température extérieure : température comprise entre 5°C et 40°C.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Stocker au sec et dans un endroit ventilé. Tenir à l'écart de toute flamme ou source de chaleur. Se référer aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Effectuer un essai au préalable sur la surface à peindre afin de vérifier la compatibilité. Pour les sols neufs types béton et asphalte, attendre au minimum 3 à 4 semaines avant d'appliquer MARKOFLOOR.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

0223



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE :

gants nitrile, lunettes de protection, vêtements de protection.

