

RÉSINE D'ACCROCHAGE POUR MORTIER ET BÉTON



- Résine d'accrochage haute performance pour améliorer l'adhérence des mortiers et bétons sur de nombreux supports.
- Mise en œuvre facile ; se mélange directement à l'eau de gâchage pour une application simple et rapide.
- Compatible avec de nombreux supports : ciment, béton, plâtre, pierre, bois et autres matériaux absorbants.
- Renforce l'imperméabilité, la résistance à l'usure des mortiers et bétons et prolonge la durée de vie des réalisations.
- Réduit le risque de fissuration en améliorant la cohésion du mortier.
- Polyvalent, utilisable comme primaire d'accrochage, additif, fixateur, durcisseur, pour le ragréage, la réparation et le gâchage.
- Améliore la plasticité des mortiers, facilitant leur application et leur finition.
- Idéale pour les travaux neufs comme en rénovation.

Utilisateurs : Entreprises du bâtiment et travaux publics, maçons, façadiers, entreprises de rénovation, service de maintenance dans les collectivités et industries.

Compléter votre action avec notre gamme d'adjuvant béton.

APPLICATION

La barbotine (ou couche d'impression) doit présenter un état poisseux au moment de l'application de la chape ou de l'enduit ; elle ne doit être ni sèche ni fluide. Ne pas utiliser pur : ni en badigeon ni en pulvérisation.

DOSAGE RONAPLACK PLUS		
USAGES	% m/m	Quantité en L
Badigeon d'accroche	20%	1L de RONAPLACK PLUS pour 4L d'eau
Barbotine pour façade	1.45%	Pulvériser une dilution de 1L de RONAPLACK PLUS + 2L d'eau, suivi d'une barbotine de 0.75L de RONAPLACK PLUS pour 1 sac de ciment
Enduit de façade	2.85%	Soit 1L de RONAPLACK PLUS pour 1 sac de ciment ou 3 sacs d'enduits prêts à l'emploi
Enduit pour chape	2.85%	Soit 1L de RONAPLACK PLUS pour 1 sac de ciment
Chape anti-usure		
Réparation		
Jointolement		
Mortier		

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide visqueux
Couleur : Blanche
Odeur : Résine
pH : 8.5 - 9.5
Volume net : 5L

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Stocker dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un local frais, sec et aéré, à l'abri du soleil et à température comprise entre +5°C et +35°C. Craint le gel. Consulter la fiche de données de sécurité produit sur demande.

PROTECTIONS PRÉCONISÉES :



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

Pro5
www.pro5.fr

0726

afaq
ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION