

LIANT ACRYLIQUE POUR SUPPORT NON-CIRCULABLE



- ▶ Liant acrylique destiné à stabiliser des supports décoratifs non-circulables tout en conservant leur aspect naturel.
- ▶ Finition transparente non jaunissante avec un léger effet « mouillé ».
- ▶ Compatible avec de nombreux granulats : graviers calcaires, quartz, marbre, granit et pouzzolane.
- ▶ Valorise durablement les espaces publics et paillage végétaux tout en limitant la dispersion des graviers.
- ▶ Préserve le drainage naturel des sols grâce à sa perméabilité à l'eau et à l'air.
- ▶ Formule 100 % sans solvant, adaptée aux aménagements paysagers.
- ▶ Application simple avec un séchage sans résidus collants.

Utilisateurs : Collectivités, paysagistes, artisans maçons, peintres architecte...

Compléter votre action avec notre gamme de produits de la gamme batiments.

APPLICATION

Préparation :

- Le support doit être sec, propre et dépoussiéré.
- Protéger les surfaces adjacentes (bordures, murs, végétaux)
- Mettre en place et niveler la couche de support (épaisseur conseillée : 3 à 5 cm).

Application :

Méthode 1

Bien agiter avant emploi. Appliquer le produit par pulvérisation ou arrosage diffus et régulier. Repartir uniformément jusqu'à imprégnation totale de la couche supérieure environ 10 à 15 mm d'épaisseur. Éviter les excès ou les flaques de liant en surface. Laisser sécher 24 à 48h. Réaliser une seconde application légère après séchage de la première couche.

Méthode 2

Préparer dans un seau ou une bétonnière un mélange contenant le produit et le support en prenant en compte le rapport suivant : 1L de produit pour 20-25kg de support. Mélanger jusqu'à obtention d'un mélange homogène sans zone sèche. Répartir le mélange sur la surface à l'aide d'un râteau ou d'une truelle, sur au moins 2 cm d'épaisseur. Compacter et niveler manuellement. Laisser sécher 48h minimum à l'abri de la pluie et du piétinement.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Gamme de pulvérisateurs à pression préalable.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide fluide
Couleur : blanc
pH : 6,5 - 7,5
Densité : 0.998
Temps de séchage : 24-48h

RENDEMENT :

En pulvérisation : 1,5 à 2 m²/L
En malaxage : 1L pour 20 à 25 kg de support/granat

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer en cas de pluie dans les 24 h suivant l'application ou sur support humide ou support gelé. Éviter toute application en plein soleil ou sur surface chaude (>30°C). Taille granulométrique conseillée : 4 à 12 mm. Nettoyer immédiatement le matériel à l'eau. Conserver le produit à l'abri du gel et du soleil direct.

PROTECTIONS PRÉCONISÉES



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société



www.pro5.fr

0926

