



CAPDRY

HYDROFUGE DE MAÇONNERIE

- **Efficace > Limite de façon durable la pénétration des eaux de pluie et ruissellement dans les murs et façades, en laissant respirer les supports.**
- **Polyvalent > S'applique sur tout matériau traditionnel du bâtiment.**
- **Facile à appliquer + S'utilise pur en pulvérisation.**
- **Protège > Empêche la dégradation des bâtiments.**
- **L'aspect du support traité n'est pas altéré.**
- **Economie > Traitement de longue durée.**
- **Pouvoir couvrant important.**

APPLICATION

S'applique sur béton, mortier, crépi, fibres-ciment, crépi à la chaux, pierre, brique, stuc, tuile, plâtre.

Le support doit être sain et sec. S'utilise pur. Pulvérisez de haut en bas, jusqu'à saturation.

Pouvoir couvrant : selon la porosité des matériaux = 2 - 10 m² au litre.

Lorsqu'il s'agit de maçonneries neuves, il est conseillé d'attendre 28 jours avant d'effectuer le traitement.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Craint l'humidité : conserver dans des emballages hermétiquement fermés.


CAPDRY ne doit pas être utilisé pour l'imperméabilisation des fondations, des soubassements enterrés ou l'étanchéité des terrasses. Sur les enduits prêts à l'emploi, faire un essai préalable avant d'appliquer CAPDRY.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.

Point éclair > 30 °C.

Densité à 20 °C : 0,78 environ.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D567-0705-2950



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

